



CONCRETOS/ PLÁSTICOS / MORTEROS

www.termimex.com.mx

(222) 261 67 30

(222) 261 18 39

Lada sin costo: 01 800 6542 818



CONCRETOS REFRACTARIOS



www.termimex.com.mx

► DENSO ALTA CALIDAD		DENSIDAD PROMEDIO Kg/m ³	ALUMINA PROMEDIO %	SILICE PROMEDIO %	
TMP.MAX					
1350°C	COMPRIT 135 M	2114	50	18	► CONDEN-00100
1420°C	KAOCRETE HS	1970-2163	48	N/A	► CONDEN-00008
	KAOCRETE 26	1938-2114	47	43	► CONDEN-00001
1538°C	KAOCRETE 28 LI	1954-2130	50	41	► CONDEN-00002
► DENSO ALTA ALUMINA					
1500°C	COMPRIT 151 M	2227	62	30	► CONDEN-00103
1600°C	COMPRIT 160H M	2451		32	► CONDEN-00104
1649°C	COMPRIT 165H M	2611	82	12	► CONDEN-00105
	KAOCRETE 30	2146-2340	60	34	► CONDEN-00009
1780°C	COMPRIT 178H M	2803	94	0.4	► CONDEN-00108
	COMPRIT 180F M	3027	96	0.6	► CONDEN-00110
	COMPRIT 180H M	2707	94		► CONDEN-00106
	COMPRIT 185F M	2755	95	0.3	► CONDEN-00107
	COMPRIT 185H M	2707	96		► CONDEN-00111
1850°C	COMPRIT 185H M	2707	96		
► BAJO CEMENTO					
1150°C	DIDURIT 115AL M	2579	66	28	► CONDEN-00122
1550°C	DIDURIT 123SiC M	2371	36	29	► CONDEN-00120
1200°C	DIDURIT 125AL M	2771	82	12	► CONDEN-00127
1300°C	DIDURIT 137AL M	2307	43	50	► CONDEN-00128
1570°C	DIDURIT 157SiC M	2691	71	10	► CONDEN-00123
1500°C	DIDURIT 158 M	2243	46	49.5	► CONDEN-00121
1680°C	DIDURIT 168 M	2515	67	27	► CONDEN-00125
1700°C	DIDURIT 170 M	2499	72	23	► CONDEN-00124
	DIDURIT 170SiC M	2670	71	12	► CONDEN-00129
1850°C	DIDURIT 180SiC M	2243	91	6.5	► CONDEN-00126

NOTA: TODOS LOS DATOS SON TÍPICOS, ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES NORMALES EN LA FABRICACIÓN, POR LO TANTO NO DEBEN TOMARSE COMO ESPECIFICACIONES. Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. PARA INFORMACIÓN DETALLADA FAVOR DE COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE DE VENTAS.



(222) 261 67 30

(222) 261 18 39

Lada sin costo:
01 800 6542 818



CONCRETOS AISLANTES



www.termimex.com.mx

▶ CONCRETO AISLANTE		DENSIDAD PROMEDIO Kg/m ³	ALUMINA PROMEDIO %	SILICE PROMEDIO %	
TMP.MAX					
870°C	LEGRIT 100-0.5 M	450	13	35.5	▶ CONAIS-00100
1000°C	LEGRIT 100-0.8 M	800	18	46	▶ CONAIS-00101
1100°C	LEGRIT 110-0.8	850	26	36	▶ CONAIS-00110
	KAOLITE 2000HS	900	37	40	▶ CONAIS-00002
1200°C	LEGRIT 120-0.9LI M		34	56	▶ CONAIS-00102
	LEGRIT 125-0.9 M		38	48	▶ CONAIS-00107
	KAOLITE 2200		37	31	▶ CONAIS-00008
1260°C	KAOLITE 2200HS	1261	41	40	▶ CONAIS-00003
	KAOLITE 2300LI	970	39	40	▶ CONAIS-00004
	LEGRIT 135-1.2AL M	1200	41	44	▶ CONAIS-00108
	LEGRIT 135-1.2S M	1250	43	43	▶ CONAIS-00109
1350°C	LEGRIT 135-1.3 M	1200		42	▶ CONAIS-00103
	KAOLITE 2500LI	1148	44	35	▶ CONAIS-00009
	KAOLITE 2500HS	1360	42	38	▶ CONAIS-00005
	KAOLITE 2500EXHS	1395		37	▶ CONAIS-00007
1420°C	KAOLITE 2600LI	1330	44	38	▶ CONAIS-00006
1650°C	LEGRIT 165-1.6 M	1650	58	35	▶ CONAIS-00104
	LEGRIT 165-1.7S M		56	37	▶ CONAIS-00011

NOTA: TODOS LOS DATOS SON TÍPICOS, ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES NORMALES EN LA FABRICACIÓN, POR LO TANTO NO DEBEN TOMARSE COMO ESPECIFICACIONES. Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. PARA INFORMACIÓN DETALLADA FAVOR DE COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE DE VENTAS.



(222) 261 67 30

(222) 261 18 39

Lada sin costo:
01 800 6542 818





(222) 261 67 30

(222) 261 18 39

Lada sin costo:
01 800 6542 818



PLÁSTICOS Y APISONABLES



▶ PLÁSTICOS Y APISONABLES REFRACTARIOS

TMP.MAX		DENSIDAD PROMEDIO Kg/m ³	ALUMINA PROMEDIO %	SILICE PROMEDIO %	CAJA 25kg
1600°C	DIPLAST 160 M	2100	47	51	▶ PLAST-00005
	DIPLAST 170 M	2450	81.5	14	▶ PLAST-00002
1700°C	DIPLAST 170K M	2840	79.5	12.5	▶ PLAST-00004
	DIPLAST 185KC M	3000	86.5	7.3	▶ PLAST-00001
1850°C	DIPLAST 185K M	3020	81	4	▶ PLAST-00003

NOTA: TODOS LOS DATOS SON TÍPICOS, ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES NORMALES EN LA FABRICACIÓN, POR LO TANTO NO DEBEN TOMARSE COMO ESPECIFICACIONES. Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. PARA INFORMACIÓN DETALLADA FAVOR DE COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE DE VENTAS.

MORTERO Y ARCILLA REFRACTARIA



► MORTERO REFRACTARIO



▶ MORTERO REFRACTARIO		CANTIDAD p/PEGAR 1000 LADRILLOS* Kg	ALUMINA PROMEDIO %	SILICE PROMEDIO %	FRAGUADO	TIPO	PRESENTACIÓN	
TMP.MAX								
1450°C	DIDOTEC 145V M	180	42	52.5	HÚMEDO	AIRE	LATA 30kg	▶ MORT-00003
1700°C	DIDOTEC B62V M	190	62	32				▶ MORT-00004
1800°C	RESISTEC 180KV M	225	85	11				▶ MORT-00005
	RESISTEC 190KSV M	250	89.5	1			▶ MORT-00015	
1500°C	RESIMUR 150 M	140	60	36	SECO	CALOR	SACO 25kg	▶ MORT-00006
1600°C	RESIMUR 60/80 M	145	69	26				▶ MORT-00007
1700°C	RESIMUR 70/90 M	180	70	19				▶ MORT-00008
1800°C	DURAMUR 92T M	215	90.5	8.1				▶ MORT-00009

*TAMAÑO 9X4 1/2 X 2 1/2"

► ARCILLA REFRACTARIA

	GRUESA 10F						SACO 25kg	► MORT-00050
	MEDIA 16N							► MORT-00051
	FINA 20N							► MORT-00052

www.termimex.com.mx



(222) 261 67 30

(222) 261 18 39

Lada sin costo:
01 800 6542 818



NOTA: TODOS LOS DATOS SON TÍPICOS, ESTÁN SUJETOS A VARIACIONES NORMALES EN LA FABRICACIÓN, POR LO TANTO NO DEBEN TOMARSE COMO ESPECIFICACIONES. Y PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO. PARA INFORMACIÓN DETALLADA FAVOR DE COMUNICARSE CON UN REPRESENTANTE DE VENTAS.